

ヒーター式アスファルト溶解窯TCメルター専用加熱式クラックシーラ材

TCシーラー

TCシーラーはアスファルト舗装のひび割れに注入・充填することにより雨水の侵入を防ぎ、舗装の寿命を延ばすのでトータルコストが削減できます。



15kg/箱

特長

- ・夏場においても表面はベタつきません。
- ・耐候性に優れています。
- ・浸透性に優れています。
- ・既設アスファルトとの接着性や追従性に優れています。

使用方法

- ・TCメルターの電源を入れ、TCシーラーを窯に投入します。
- ・ひび割れ内部とその周辺をエアコンプレッサ等を使ってゴミ・ホコリ等を除去します。
- ・バルブを開け溶融したシーラーを排出します。
- ・充填箇所に入ります。推奨注入温度は200℃です。
- ・付着防止のため石粉を散布します。
- ・常温に下がったら交通開放します。



取扱い上の注意

- ・材料の溶融および充填作業の際、火傷などの事故を防止するうえで、長そで作業着、作業手袋(革手袋等)等保護具を必ず着用してください。
- ・火傷したときは多量の流水で15分以上冷やし、医師の手当てを受けてください。
- ・溶融した製品への水の混入は避けてください。
- ・溶融した製品は、引火する危険性がありますので、火気に注意してください。
- ・高温作業のため、TCメルターの周辺には可燃物を置かないようにし、万一、火災が発生した場合は、粉末、炭酸ガス消火器を使用してください。

本書は2020年8月現在の仕様にて作成しております。予告なく製品の改良・仕様等変更する場合があります。

TO BE HAPPY. **竹内工業株式会社**
 〒454-0049 愛知県名古屋市清川区清川町1丁目1番地
 TEL:052-361-1111 FAX:052-353-2036

小規模な舗装のひび割れ補修に最適!



ヒーター式
アスファルト
溶解窯

TCメルター

加熱を電気制御しているため火災の心配なし!

特許第6497899号

TCメルター仕様

型式:TASB-10LA
 外形寸法:L700mm×W650mm×H1120mm
 重量:95kg
 電源:100V 25A
 容量:10L

本体後面



材料投入

使用法は材料を入れてボタンを押すだけ!



www.sto-takeuchi.co.jp

お問合せ先

TO BE HAPPY.



竹内工業株式会社

〒454-0049 愛知県名古屋市清川区清川町1丁目1番地

TEL:052-361-1111 FAX:052-353-2036

共同開発: シーキューブ株式会社 技術開発部

※製品改良の為予告なしに仕様変更することがあります。 2019.4